



Artikelnr.	Produktnamn	Enhet	Antal/Pall
11080	Potmix® Asphalt Hardtop 20 kg	Hink	44
11088	Potmix® Asphalt Hardtop 1250 kg	Stor säck	1

Potmix® Asphalt Hardtop används till snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och asfaltering. Asfaltmassan stelnar vid komprimering och i kontakt med luft. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter komprimering. Asfaltmassan kan arbetas med i kallt tillstånd. För optimal hantering värms **Potmix® Asphalt Hardtop** upp till en arbetstemperatur mellan 60-90 grader.

Bruksanvisning: Lagningsytan förberedes genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus eller sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-5 cm lämnas för asfalten. På svårfästa ytor kan **Potmix® Asphalt Primer** användas för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och komprimeras. Om komprimeringsverktyg ej finns att tillgå så kan man med fördel släppa på trafiken för komprimering.

Innehåll: Stenmaterial, bitumenlösning, lösningsmedel.